

KERASTUK K

CHARAKTERISTIKA

Kerastuk K je tekutá omítková směs obsahující jemný křemičitý písek, vápno, hydraulické a organické pojivo, plavený kaolin a vodu.

Kerastuk K je určen jako tenkovrstvá povrchová úprava na panelové povrchy a pro štukové omítky na základní jádrovou omítku. Je připraven pro okamžité použití a lze jej používat pro všechny druhy interiérů.

Kerastuk K je po zaschnutí šedobílý, takže další úprava již není nutná, lze ji však provést na vyzrálý povrch, t.j. min. po 4 týdnech a je vhodným podkladem pro malířské nátěry **SUPERLEX**.

TECHNICKÉ PARAMETRY

(podle podnikové normy PN SK 72 1286)

Obsah sušiny	min. 65 %
Zbytek na síť za mokra	síto 0,5 mm – max. 5 % síto 1,0 mm – max. 0,1 %
Zpracovatelnost na betonu	min. 40 minut
Přidržitost k betonovému podkladu	0,2 Mpa
Otěruvzdornost povrchové úpravy (ČSN 73 2582)	min. 75 s

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. byl na **KERASTUK** vydán Výzkumným ústavem pozemních staveb, certifikační společností, autorizovanou osobou č. 227 certifikát č. 227/C5/2006/0089.

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad je vhodné očistit od prachu a jiných nečistot a navlhčit, větší nerovnosti opravit základní omítkou. Na panelových stěnách opravit poškozená místa a odstranit výstupky na povrchu a zaspárovat spáry. Příliš hladký beton je dobré natřít penetračním nátěrem ředěným vodou 1: 4-5. Kovové prvky je vhodné chránit antikoročním nátěrem, zárubně, okna, radiátory apod. před omítáním zakrýt.

Na 1m² – při souvislé tloušťce vrstvy 1,5 mm – vystačí 2–3 kg **Kerastuku**.

K ručnímu nanášení lze užít špachtli, zednickou lžici, zednické hladítko. Omítku lze nanášet strojní omítačkou stříkáním. Po částečném zaschnutí a zatuhnutí se povrch omítky vyrovná hladítkem s měkkým porézním povrchem.

Teplota skladování: +1 až +30°C

Záruční doba: Výrobek si v původním obalu a při doporučené teplotě skladování zachovává své užité vlastnosti do data vyznačeného na obalu.

Směs je nutno při dopravě a skladování chránit před mrazem, jinak může dojít k znehodnocení výrobku.

BALENÍ

Plastové kbelíky	8 a 15 kg
Plastový hobok	40 kg
Viskocelový pytel POPH s vnitřním polyetylenovým pytlím	50 kg



Výrobce má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000.

KERASTUK obsahuje hydroxid vápenatý, který při přímém zasažení může poškodit oči a pokožku. Při práci s KERASTUKEM se proto nedoporučuje jíst, pít a kouřit a je nutno používat ochranné pomůcky.